

# MY 0 - MY 1

Élelmiszeripari minősítés elpárolgó folyadékok hidegalakításhoz



MY 0 MY 1

H1 Registration No: 129621; 128921

Az **MY 0 és MY 1** élelmiszeripari minősítés, szénhidrogén alapú elpárolgó folyadékok a kis vastagságú fémek hidegalakításához. Garantáltan nem tartalmaznak klórt és ként.

A két termék az **FDA** által jóváhagyott mint élelmiszerekkel véletlenszerűen érintkezésbe kerülhet termékek.

Az **MY 0 és MY 1** az **NSF** (Nemzeti Közegészségügyi Intézet) által is jóváhagyott, **H1 minősítés** termékek, vagyis alkalmasak olyan felhasználásra, ahol véletlenszerűen érintkezhet élelmiszerekkel.

## Fizikai tulajdonságok:

	Szabvány	MY 0	MY 1
Szín		színtelen	színtelen
Szag		enyhe	enyhe
Sűrűség 20°C-on	NFT 30020	0,74	0,77
Viszkozitás 20°C-on		1,3 cSt	1,3 cSt
Visszamaradó anyag		alig érzékelhető száraz film	alig érzékelhető száraz film
Lobbanáspont	ISO 2719	41°C	62°C
Elvégezhető műveletek		festés, hegesztés, ragasztás	festés, hegesztés, ragasztás
Réz-korrózió	ISO 2160	1a	1a

## Felvitel:

- » Nem igényelnek előkészítést
- » Alkalmasak minimálkenésre, felhordhatóak fúvókával, és hengerrel, a művelet szerinti 1-4 g/m<sup>2</sup> mennyiségben
- » **MY 0:** Mindenféle alakítási, domborítási, hajlítási, húzási, kivágási, profilozási, sajtolási, szélezési munkálat bármely fémeken, mélyhúzásnál javasolt lemezvastagság 0,2 mm-, rozsdamentes acélon 0,1 mm-ig
- » **MY 1:** Mindenféle alakítási, domborítási, hajlítási, húzási, kivágási, profilozási, sajtolási, szélezési munkálat bármely fémeken; mélyhúzásnál javasolt lemezvastagság 0,3 mm-, rozsdamentes acélon 0,2 mm-ig

A dokumentumban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, és nem kezelhetők kötelezettségvállalásunkként.