

MULTIGRAPH SP 35

Grafittartalmú szerel paszta

A **MULTIGRAPH SP 35** szerel paszta a nagy terhelés alatt működő, alacsony sebességgel futó mechanizmusok kenésére használatos.

A termék a magas grafittartalma révén képes megelőzni, hogy a nagy terhelésnek, rázkódásnak, ütésnek vagy magas hőmérsékletnek kitett alkatrészek megszoruljanak.

A **MULTIGRAPH SP 35** kiválóan ellenáll víznek, gőznek, agresszív és poros környezetnek, továbbá képes mérsékelni a kontakt korróziót.

Fizikai tulajdonságok:

Szín		fekete
Hordozó		grafit
Sűrűség anyaga		szervetlen (bentone)
Felhasználási hőmérséklettartomány		-40°C-tól +900°C-ig
Alapolaj típusa		szintetikus (észter)
Alapolaj viszkozitása 40°C-on	ISO 3104	135 cSt
Alapolaj viszkozitása 100°C-on	ISO 3104	18,5 cSt
Cseppenési pont	ISO 2176	nincs
Sűrűség 20°C-on	NFT 30020	1,14
NLGI fokozat		1/2
Megtörési előtti penetráció 25°C-on	ISO 2137	270-310 ^{1/10 mm}
4-golyós SHELL teszt (hegedés)	ASTM D 2596	500 kg
4-golyós SHELL teszt (kopásnyom)	ASTM D 2266	<0,5 mm
Rézlemez korrózió	ISO 2160	1a

Alkalmazási területek:

- » Gépiparban: zsugorítás, ékkötés, bordás tengelyek, kerekek, csapágyak, lánckerekek, terhelt fogazott hajtóművek, csavar-csigaerőátviteli egységek, csúszdák; illesztések, zsilipek, csapok; védelem kontakt korrózió ellen
- » Kohászatban: mindenféle gépelem kenése

A dokumentumban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, és nem kezelhetők kötelezettségvállalásunként.



Powerin Kft.

1131 Budapest, Fiastyúk u. 4-8 Tel: 1 2370863 Fax: 1 2370864
powerin@powerin.hu www.powerin.hu

